



KEHRBAUM CARBON PROZESS

Heinrich-Büssing-Straße 10
D-49549 Ladbergen
Telefon: 05485 832700
Telefax: 05485 8327010
E-mail: info@kehrbaum.de
Homepage: www.kehrbaum.de

Aufkohlung KCP 97-L

PROZESSKOHLENSTOFF FÜR DIE STAHLWERKS-METALLURGIE

Wasser	0,3	%
Asche	1,2	%
Flüchtige	1,0	%
Schwefel	ca. 1,5	%
Wasserstoff	0,40	%
Stickstoff	0,60	%
C-fix	97,8	%
Schüttgewicht	ca. 750	kg/m³
Körnung:	1 – 3	mm
	3 – 8	mm

* alle Werte auf wasserfrei