



KEHRBAUM CARBON PROZESS

Heinrich-Büssing-Straße 10
D-49549 Ladbergen
Telefon: 05485 832700
Telefax: 05485 8327010
E-mail: info@kehrbaum.de
Homepage: www.kehrbaum.de

KCP 90

TROCKENKOKS

(typische Werte)

Wasser	1,0	%
Asche	10,0	%
Schwefel	0,6	%
Stickstoff	0,5	%
Wasserstoff	0,15	%
C-Fix	90	%

Körnung :

- 0 – 1 mm**
- 1 – 3 mm**
- 1 – 5 mm**
- 3 – 8 mm**

* alle Werte auf wasserfrei

