



## Legierungskohle KCP 97

Wasser	max. 0,3 %
Asche	ca. 1.2 %
Flüchtige	ca. 1.1 %
Schwefel	1.3 %
Wasserstoff	0.40 %
Stickstoff	0.60 %
C-fix	ca. 97.7 %
Schüttgewicht	ca. 750 kg/m <sup>3</sup>
Körnung	1 – 4 mm 4 – 10 mm

alle Werte auf wasserfrei